



## Dosaggi Finiture a Calce

DOSAGGI A VOLUME (dati indicativi in base alle caratteristiche degli aggregati disponibili) Valori espressi in parti"

	Crema di Calce	Aggregati Calcarei mm		Aggregati silicei mm		Aggregati Idraulicizzanti (Pozzolane - Cocciopesti) mm	
		0/0,5	0/0,04	0/0,5	0/0,2	0/0,5	0/0,2
Stucco	1	1					
Stucco	1			$\frac{3}{4}$			
Stucco	1					$\frac{3}{4}$	
Marmorino	1		$\frac{3}{4}$				
Marmorino	1				$\frac{3}{4}$		
Marmorino	1						$\frac{3}{4}$
Pittura*	1		$\frac{3}{4}$				
Scialbatura**	1*						
Velatura***	1*						

\*Diluire in 3-4 parti di acqua dolce a seconda del grado di copertura desiderato

\*\*Diluire in 4-7 parti di acqua dolce a seconda del grado di copertura desiderato

\*\*\*Diluire in 7-30 parti di acqua dolce a seconda dell'utilizzo e dell'effetto desiderato (velatura acquerellata, patinatura, uniformatura di colore per superfici differenti, etc.)

