



FONDO AGGRAPPANTE

DESCRIZIONE

FONDO AGGRAPPANTE è uno speciale fondo per prodotti alla calce. A base di polimeri acrilici, inerti di quarzo, e particolari additivi è a basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V).

Formulato appositamente per aderire a qualsiasi tipo di superficie, FONDO AGGRAPPANTE è un primer, la cui particolare struttura ruvida favorisce la stesura di una ideale quantità del rivestimento successivo, in modo da ottenere un giusto spessore per una superficie finita a regola d'arte.

Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. E' quindi indispensabile, ove previsto, l'uso del FONDO AGGRAPPANTE.

Il prodotto è anche adatto come mano di primer per superfici murali interne ed esterne.

IMPIEGO

SUPERFICI D'APPLICAZIONE NUOVE

TIPO DI SUPERFICIE

Calcestruzzo
intonaci a base cemento
cartongesso
gesso
mediumdensity

TRATTAMENTO

mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE

SUPERFICI D'APPLICAZIONE VECCHIE

TIPO DI SUPERFICIE

pitture lavabili
multicromatici
finiture lucide sintetiche
finiture lucide alla calce finite con sapone
finiture lucide alla calce finite con cera

TRATTAMENTO

mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
buona carteggiata e mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE
buona carteggiata e mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE



APPLICAZIONE

FONDO AGGRAPPANTE è da diluire massimo al 30% con acqua prima dell'uso. Applicare una mano a pennello o rullo a pelo corto.

Durante l'applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di sedimentazione.

DATI TECNICI	
CONFEZIONE	5LT (7KG)
PESO SPECIFICO	1,44 ± 0,05 KG/LT
RESA	150 ÷ 200/g mq
DILUIZIONE	MAX 30%
VALORE PH	7,5± 0,5
SECCO AL TATTO	2 ORE CON TEMPERATURA AMBIENTE 20°C
PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA (Sd)	ALTA 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
VOC Dir. 2004/42/CE 12	12g/l Cat. A/g, valore limite 2010: 30 g/l

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Note:

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra CALCEVIVA non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.

Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

