



RASANTE

DESCRIZIONE

Malta aerea in pasta a base di grassello di calce scelta, idonea quale ponte di adesione e uniformatore di assorbimento e livellamento per consentire l'applicazione e delle nostre finiture a calce su supporti non adatti (vecchi intonaci di incerta natura, intonaci cementizi o a gesso, vecchie rasature, vecchie pitturazioni, etc.).

L'impiego del Grassello di calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura; l'elevata alcalinità della calce, inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri.

Questi elementi, uniti all'assenza di sali idrosolubili e cementi, ne fanno il prodotto ideale per tutte le situazioni costruttive che seguono i dettami della **BIOEDILIZIA** ed il **RESTAURO Storico-Architettonico**.

IMPIEGO

Disponibile in 2 diverse granulometrie (**FINE - MEDIO**), è idoneo per integrazione di lacune superficiali di intonaci a calce esistenti parzialmente rimossi (fino a 2/3 mm ca. di profondità) o quale fondo di aggrappo uniformante su supporti rappezzati o costituiti da materiali ad assorbimento differenziato, onde consentire l'applicazione delle finiture a spessore (Intonachini e Marmorini) o a pennello (Pitture a Calce).

COMPOSIZIONE E DATI DI PRODOTTO

Grassello di Calce cotta a legna, stagionato 3-6 mesi, metilcellulosa, amido, additivi rinforzanti, inerti calcarei macinati e vagliati.

- GRANULOMETRIA: MEDIO 0/1mm
FINE 0/0,6 mm
- STATO FISICO: Miscuglio pastoso solido - liquido
- COLORE: Bianco
- MASSA VOLUMICA: 1,6kg/lt ca.
- RESA:
RASANTE MEDIO: 2,5/3 kg mq ca.
RASANTE FINE: 2/2,2 kg mq ca.



CONSIGLI D'USO

- L'applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto in maniera uniforme.
- Nell'esecuzione dei rappezzati, si deve curare bene di saldarli ai bordi dell'intonaco esistente, mantenendone la complanarità e la finitura. Il prodotto è indicato nel riempimento di supporti in spessori sino a max di 2,5 mm (RASANTE MEDIO). Per spessori maggiori è necessario operare per strati successivi, aspettando la completa essiccazione anche in profondità dei singoli strati precedenti, onde prevenire eventuali fessurazioni da ritiro del rappezzo.
- Attendere la completa asciugatura del prodotto prima dell'applicazione dei nostri rivestimenti a spessore (INTONACHINI - MARMORINI) o pennello (PITTURE A CALCE), onde prevenire antiestetische macchie superficiali.
- Applicato su intonaci cementizi, gesso e cartongesso si curerà di isolare opportunamente le superfici con FONDO AGGRAPPANTE.
- E' opportuno verificare sempre la compatibilità e resa con i supporti esistenti effettuando prove preliminari.
- Il Prodotto deve essere applicato tra i +5°C e 35°C.
- Non mescolare altri materiali quali cemento, additivi chimici, antigelo ed altre sostanze in genere.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5 gradi C.)

Note:

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra CALCEVIVA non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

